

## Creactive AX-15

Additivo superfluidificante ad elevato potere di riduzione di acqua e lunga lavorabilità.

### Descrizione

CREACTIVE AX-15 è un nuovo additivo liquido superfluidificante acrilico modificato, specifico per il calcestruzzo preconfezionato, è particolarmente indicato quando si necessita di un elevato mantenimento della lavorabilità in particolare in climi estivi.

### Applicazioni

CREACTIVE AX-15 ha una buona compatibilità con tutti i cementi; in particolare con cementi pozzolanici. CREACTIVE AX-15 grazie alla sua bassa perdita di lavorabilità trova applicazione in calcestruzzi trasportati a distanza. Consente di ottenere calcestruzzi con ridotti quantitativi d'acqua d'impasto ed è adatto al confezionamento di calcestruzzi autocompattanti (scc).

### Vantaggi

*Sul calcestruzzo fresco:*

- Produce un ritardo controllato della perdita di lavorabilità;
- Notevole miglioramento della fluidità e lavorabilità;
- Riduzione della segregazione e bleeding, facilità di trasporto e posa in opera.

*Sul calcestruzzo indurito:*

- Incremento delle resistenze meccaniche;
- Diminuzione del ritiro e della deformazione viscosa;
- Migliore durabilità.

### Dosaggio consigliato

CREACTIVE AX-15 viene aggiunto all'impasto in quantità oscillante da 0,8 a 1,6 kg ogni 100 kg di cemento. CREACTIVE AX-15 può essere introdotto nel calcestruzzo sia all'inizio che alla fine dell'aggiunta dell'acqua d'impasto. È da evitare l'aggiunta di additivo sugli aggregati asciutti.

Dosaggi diversi sono possibili in relazione alle specifiche condizioni di lavoro previa consultazione del nostro servizio tecnico.

### Norme

CREACTIVE AX-15 risponde alla norma EN934-2.

### Compatibilità

CREACTIVE AX-15 è compatibile con additivi areanti, tipo Aermix, Expandex e Fibre di polipropilene tipo Fibrasol 2P, purchè aggiunti al calcestruzzo in fasi successive.

CREACTIVE AX15 è incompatibile con gli additivi della serie Superflux ed in generale con tutti gli additivi a base di naftalensulfonato.

### Massa volumica

$1,09 \pm 0,02 \text{ kg/dm}^3$  a 20°C.

### Assistenza tecnica

Per applicazioni importanti e particolari, è consigliabile consultare il nostro ufficio tecnico che presta consulenza in fase di progetto ed assistenza nel corso dei lavori per l'ottenimento di calcestruzzi idonei alle opere cui sono destinati.

### Imballo

Sfuso autocisterna – Cisternetta da 1.000 l – Fusti da 200 l – Fustini da 20 l – Canestri da 10 e 5 l.

### Dispensatori

Per ottenere dosaggi di buona precisione, possono essere installati dai nostri tecnici speciali dosatori volumetrici.

### Immazzinamento

CREACTIVE AX-15 deve essere conservato in contenitori chiusi e protetti dal gelo ad una temperatura superiore ai -2°C. Inoltre è necessario evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

La Società Axim Italia S.r.l.  
opera secondo un sistema di  
qualità aziendale conforme  
alla norma UNI EN ISO 9001.

Certificato CERTIQUALITY  
n. 951/2



**Axim Italia**  
**Italcementi Group**

Via Piave, 1334 – 24033 Calusco d'Adda (Bg)  
Tel. 035 794 049 – Fax 035 790 342 – [www.axim.it](http://www.axim.it)