

# Disarm AB-NF

Disarmante emulsionato pronto all'uso per casseforme sia metalliche che in legno

## Descrizione

DISARM AB-FN è un disarmante emulsionato pronto all'uso. Non cola dopo l'applicazione evitando così una distribuzione non uniforme.

## Applicazioni

DISARM AB-FN trova applicazione in tutti i casi di disarmo sia di strutture tradizionali che prefabbricate anche a maturazione forzata. È particolarmente indicato anche il disarmo di pannelli su casseri orizzontali, con esigenze di elevata finitura di facciovista.

## Vantaggi

Facilità di applicazione del prodotto, disarmo rapido e sicuro, pulizia della cassaforma e ottima finitura superficiale del manufatto.

## Modalità d'uso

L'emulsione DISARM AB è già pronta per l'uso e va stesa sulla cassaforma mediante pennello, straccio pulito, aerografo ad una pressione di ca. 5 atmosfere o mediante apparecchiatura "air-less". Si consiglia di lasciare asciugare il disarmante per un periodo di 2-4 ore prima di procedere alla messa in opera dei getti di calcestruzzo.

DISARM AB-FN dopo un lungo periodo di immagazzinamento può presentare un velo di olio superficiale. Occorre, in tal caso, mescolare il prodotto prima dell'uso in modo da fare riassorbire il liquido superficiale.

## Consumi

Con un litro di DISARM AB-FN si possono trattare da 30 a 50 m<sup>2</sup> di superficie a seconda del tipo di cassero e del sistema di applicazione impiegato.

## Massa volumica

0,97 ± 0,01 kg/dm<sup>3</sup> a 20°C.

## Punto infiammabilità

Non applicabile.

## Imballo

Cisternette da 1000 l – Fusti da 200 l – Fustini da 20 l – Canestri da 10 e 5 l.

## Immagazzinamento e avvertenze

Conservare il prodotto in recipienti chiusi al riparo da fonti di calore e dal gelo.

L'emulsione DISARM AB-FN dopo la sua applicazione e prima dell'essiccamento deve essere protetta dalla pioggia e dal pericolo del gelo.

## Norme

DISARM AB risponde alle norme UNI 8866 Parte 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>.

La Società Axim Italia S.r.l.  
opera secondo un sistema di  
qualità aziendale conforme  
alla norma UNI EN ISO 9001.

Certificato CERTIQUALITY  
n. 951/2



**Axim Italia**  
**Italcementi Group**

Via Piave, 1334 – 24033 Calusco d'Adda (Bg)  
Tel. 035 794 049 – Fax 035 790 342 – www.axim.it