

Creactive S

Additivo superfluidificante acrilico modificato per calcestruzzi ad elevato mantenimento della lavorabilità.

Descrizione

CREACTIVE S è un nuovo additivo liquido superfluidificante acrilico modificato specifico per il calcestruzzo preconfezionato.

CREACTIVE S è particolarmente indicato quando si necessita di un elevato mantenimento della lavorabilità.

Applicazioni

CREACTIVE S grazie alla sua bassa perdita di lavorabilità trova applicazione in calcestruzzi trasportati a distanza anche quando la temperatura ambientale è elevata. Consente di confezionare calcestruzzi con ridotti quantitativi d'acqua d'impasto.

Vantaggi

Sul calcestruzzo fresco:

- Produce un ritardo controllato dalla perdita di lavorabilità;
- Miglioramento della fluidità e lavorabilità;
- Riduzione della segregazione e dell'affioramento dell'acqua d'impasto in superficie;
- Facilità di trasporto, scarico e di vibrazione;

Sul calcestruzzo indurito:

- Incremento delle resistenze meccaniche;
- Diminuzione del ritiro e della deformazione viscosa;
- Migliore durabilità.

Dosaggio consigliato

CREACTIVE S viene aggiunto all'impasto in quantità oscillante da 0,8 a 1,8 lt ogni 100 kg di cemento. CREACTIVE S può essere introdotto nel calcestruzzo sia all'inizio che alla fine dell'aggiunta dell'acqua d'impasto. È da evitare l'aggiunta dell'additivo sugli aggregati asciutti. Una volta aggiunti tutti i componenti continuare la mescolazione fino ad ottenere una completa omogeneità dell'impasto.

Dosaggi diversi sono possibili in relazione alle specifiche condizioni di lavoro previa consultazione del nostro servizio tecnico.

Norme

CREACTIVE S risponde alla norma EN934-2.

Compatibilità

CREACTIVE S è compatibile con ESPANDEX C NEW, AXIM SF e FIBRASOL 2P.

CREACTIVE S è incompatibile con gli additivi della serie SUPERFLUX a base di naftalensulfonato.

Massa volumica

1,09 ± 0,02 kg/dm³ a 20°C.

Assistenza tecnica

Per applicazioni importanti e particolari, è consigliabile consultare il nostro ufficio tecnico, che presta consulenza in fase di progetto ed assistenza nel corso dei lavori per l'ottenimento di calcestruzzi idonei alle opere cui sono destinati.

Dispensatori

Per ottenere dosaggi di buona precisione, possono essere installati dai nostri tecnici speciali dosatori volumetrici.

Imballo

Sfuso autocisterna – Cisternetta da 1.000 l – Fusti da 200 l – Fustini da 20 l – Canestri da 10 e 5 l.

Immagazzinamento

CREACTIVE S deve essere conservato in contenitori chiusi e protetti dal gelo ad una temperatura superiore ai -2°C. Inoltre è necessario evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

La Società Axim Italia S.r.l.
opera secondo un sistema di
qualità aziendale conforme
alla norma UNI EN ISO 9001.

Certificato CERTIQUALITY
n. 951/2



Axim Italia
Italcementi Group

Via Piave, 1334 – 24033 Calusco d'Adda (Bg)
Tel. 035 794 049 – Fax 035 790 342 – www.axim.it